

t14 石膏型の汚れが原因の欠点

欠点の外観上の特徴：

成形体の表面がまだらに着色する。

検査・試験方法：

目視観察。

欠点の原因：

石膏型に前回使用した鑄込み泥漿の着色剤が付着していた。

欠点の防止対策：

赤土など色の濃い素地の泥漿や、ベンガラその他の顔料で着色した泥漿を鑄込んだ石膏型は他の素地の鑄込みに使わない。

その他：